

Použití:

Drát legovaný 0.5% Mo pro svařování ocelí s vyšší pevností a žárovepných ocelí s pracovní teplotou do 500°C.

Vhodnost pro svařování, např.:

typů P235 - P460, S235 - S 460, 16Mo3 a jiné

Klasifikace, certifikace:

CE EN 13479
 DB 42.039.08
 DNV III YMS
 TÜV 04950

Ochranný plyn (EN439):

I1

Klasifikace svarového kovu (EN1668):

W 46 2 W2Mo

Svařovací proud:

Typické chemické složení drátu (%):

C	Si	Mn	Mo
0,10	0,70	1,10	0,50

C

Jiné údaje:

W.Nr. 1.5424

Typické mechanické hodnoty čistého svarového kovu:

Podmínky	Stav	Plyn	R _m MPa	R _{p0,2} MPa	A ₅ (A ₄) %	KV (J)/°C					
						+20	-20	-29	-40	-46	-60
EN	TZ 0	I1	630	540	25	180	130		90		25
EN	TZ 1	I1	560	425	31	147	127				
AWS	TZ 0	I1	>550	>470	(>17)			150		130	

TZ 0 - stav po svařování, TZ 1 - stav po žihání 620°C/0,5h.

Balení:

Ø (mm)	délka (mm)	balení	hmotnost (kg)
1,6	1000	R150	5
2,0	1000	R150	5
2,4	1000	R150	5
3,2	1000	R150	5